

HLOUBKOVÝ TRANSFORMÁTOR RZI OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ RZI, PREVENTIVNÍ OCHRANA ZPEVNĚNÍ POVRCHU, PRIMER POD BARVU

IMPACOR HTR je transformátor rzi vyvinutý pro okamžitou přeměnu rzi (chemickou hloubkovou transformací a neutralizací rzi) na odolný polymer.

V jediném úkonu chemicky přeměňuje rez na polymerní film, vytvoří šedočernou povrchovou úpravu a následně chrání ocel a litinu. Ideální i pro preventivní ochranu proti oxidaci. Speciálně pro následnou úpravu barvami.

Svojí naprosto jednoduchou, rychlou, optickým efektem perfektně kontrolovatelnou transformací chrání ošetřený povrch od následující rzi a výrazně zvyšuje životnost následné povrchové ochrany (barvení).

IMPACOR HTR poskytuje vysoce efektivní ochranu na plochách, jako jsou ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, karoserie a podvozky automobilů, atd. Není vhodný pro fosfátové povrchy.

IMPACOR HTR se používá na všechny železné kovy: ocel, železo, litina, pozinkovaná ocel.

- **Vynikající i jako preventivní ochrana**
- **Výrazně prodlužuje životnost barev, laků, atd.**
- **Rychlá reakce – za 30 min. dojde k vytvoření ochranného polymeru**
- **Přebarvitelný povrch bez další úpravy**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**
- **Absolutně bezpečný**
- **100% biologicky odbouratelný**

Aplikace:

- Produkt **IMPACOR HTR** je připraven k přímému použití.
- Dobře protřepejte (alespoň 1 min.), aby došlo ke zhomogenizování produktu!!
- Aplikujte na čistý, suchý, neodlupující se a odmaštěný povrch, při teplotě od 5°C. Volnou rez a odlupující barvu odstraňte drátěným kartáčem a povrch zbavte prachu a volných částí. Při aplikaci na nezkorodovaný nebo mastný povrch nutně odmastěte produktem **Impasol SAFETY**. Velmi znečištěné povrchy nejdříve očistěte produktem **Impaclean Aqua B 230** a nechte uschnout.
- Naneste na povrch nízkotlakým stříkáním, ponorem nebo pomocí štětce. Po aplikaci se za 15-25 minut (při 20°C/50rh) objeví šedočerná barva. Pokud je vrstva nerovnoměrná, je nutné nanést další vrstvu. Ta může být nanášena až hodinu po nanesení předchozí vrstvy. Vrchní barvy nanášejte až po 24 hodinách.
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení:

- Sprej 1L, 5L

