

**KERAMICKÁ RENOVACE KAMENNÝCH KOBERCŮ
VODĚODPUDIVÁ, OLEJIVZDORNÁ
A OTĚRUODOLNÁ OCHRANA
ŽIVOTNOST AŽ 10 LET
VYTVÁŘÍ EFEKT MOKRÉHO KAMENE
JEDNOSLOŽKOVÁ**

IG CeramRevit je určen na opravu a renovaci kamenných koberců nebo ochranu nových povrchů. Obnovuje zašlé povrchy a zvýrazňuje barvy. Film polymerizuje do finálního antistatického povrchu, dochází k vytvoření otěru odolné, tenké hydrofobní metalicky lesklé vrstvy s ochranou proti následnému znečištění, otiskům bot, zašlapání a přilepení nečistot, usazování minerálních a vápenatých povlaků a vodní rzi. Poskytuje vysokou odolnost proti skvrnám (od kávy, čaje, kečupu, pomerančového džusu, inkoustu, červeného vína, průmyslových a motorových olejů atd). Ochráněné povrchy vykazují vysokou pevnost, jsou mimořádně odolné proti poškrábání a zároveň jsou **paropropustné**. Ve spojení s IMPAGUARD D 401 chrání proti bio znečištění (řasy, sinice, mechy) po dobu až 10let.

Produkt poskytuje vysoce efektivní ochranu i na plochách s podlahovým vytápěním nebo infračerveným vytápěním. Vrstva je odolná i vůči čištění pomocí páry a extra odolná agresivním chemikáliím, včetně kyselých. **IG CeramRevit** je ideální k jednoduché ochraně v interiérech i exteriérech.

- **Renovující dlouhodobá hydrofobní a oleofobní ochrana**
- **Rychlé vytvrzení**
- **Prevence proti znečištění - výrazně prodlužuje čistotu povrchu**
- **Vytváří lesk**
- **Snadná aplikace**

Specifikace povrchů

Povrchy ošetřené pomocí **IG CeramRevit** se mohou čistit jak kyselým produktem Impaguard 310, co se týče odstranění minerálních nečistot (vodní kámen, moč, exkrementy, minerály, kyseliny např. mléčná), tak alkalickým produktem Impaguard 255, odstraňujícím mastnoty/oleje a uhlíkové nečistoty.

IG CeramRevit je vzhledem ke své teplotní odolnosti použitelný i do takových provozů, kde se svařuje, řeže plamenem a brousí.

Test vůči skvrnám

IG CeramRevit byl testován po dobu 24h vůči těmto látkám: červené víno, slaná voda, inkoust, máslo, olivový olej, káva, hořčice, kečup, čistič na podlahy (pH 2 až pH 10), cola, olej se 100% odolností, benzín, nafta.

Aplikace IG CeramRevit

Aplikace je možná při minimální teplotě vzduchu a povrchu 12°C, maximální vlhkosti podkladu 15% a vlhkosti vzduchu max. 70%. Povrch musí být čistý, suchý a bezprašný.

Předúprava - odmaštění a odsolení:

I. Očištění a odmaštění - vždy nejdříve proveďte test na malé ploše! Dle povrchu a druhu mastného znečištění použijte produkt IG 255 v koncentraci 1:3-20 s čistou teplou vodou. Naneste pomocí mpu nebo postříkejte tlakovou nádobkou a nechte cca 10-15 min působit. Poté mopem nebo kartáčem rozrušte nečistotu a důkladně opláchněte, nejlépe tlakovou vodou. Při větším znečištění můžete zvolit jiný poměr ředění nebo použít neředěný koncentrát.

II. Očištění a odstranění minerálních usazenin – na odstranění minerálních usazenin, skvrn, „sanytru“ a vodní rzi použijte produkt IG 310 nebo IG 380 v poměru 1:1 až 1:10 (**poměr ředění zvolte opět dle provedeného testu na malé ploše**). Poté nechte působit a opláchněte, nejlépe tlakovou vodou. Produkt nesmí zaschnout!

Vlastní aplikace produktem IG CeramRevit:

- Jednosložkovou směs produktu lze nanášet mopem s krátkým vlasem nebo válečkem z mikrovlákna s krátkým vlasem max. 8 mm. Produkt lze také stříkat bezvzduchovou stříkací pistolí. Otevřená doba je +- 20 min v závislosti na teplotě a vlhkosti. Vždy se ujistěte, že způsob aplikace nevytváří vzduchové bubliny.
- U vysoce porézních a savých podlah se doporučuje nanést dvě vrstvy. Druhý nátěr aplikujte až po 6 hodinách.
- Při prvním nátěru (spotřeba cca 50 g/m²) se prostředek penetruje do podlahy a zpevní ji. Druhý nátěr se sníženou spotřebou (cca 20-50 g/m²) vytvoří film na povrchu a ochrání filmotvorně povrch.
- Tloušťka filmu je dána obvykle spotřebou přibližně 80 až 100 g/m². **Tloušťka vrstvy by neměla překročit 100 µm.**
- Nelepivá vrstva se vytvoří po cca 30-40 minutách. Povrch je suchý na dotek po cca 2 hodinách. Po 24 hodinách je podlaha pochozí a lze ji v případě potřeby vyleštit.
- Pro čištění náradí, stříkacích zařízení použijte produkt **Impasol ARED**.
- Pro následnou údržbu ploch je **NUTNO použít čisticí produkty níže:**
- **Frekvenční mytí: IG 275 - ředění 3-5% s vodou**
- **Odmašťování mastných a zaolejovaných ploch: IG 255 - ředění 1:5-20-50 s vodou**
- **Mytí a odstraňování minerálních usazenin: IG 310 - ředění 1:5-30 s vodou**
- **Průměrná spotřeba: 1L/10 m².**

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k široké škále podkladů doporučujeme vždy provedení předběžného testu na malé ploše. Tím také budete moci předem určit dobu působení v závislosti na požadované síle ochrany.

Balení: 5kg, 30kg

www.impaguard.cz

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz

