

PREVENTIVNÍ OCHRANA TEXTILU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ, VODĚ A MASTNOTÁM HYDROFOBNI A OLEOFOBNI

IG 777 je **hydrofobní a oleofobní** ochrana se samočisticím účinkem, určená na **přírodní materiály**, bavlnu, len a vlnu. Na bázi **vodou ředitelných fluoropolymerů** vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, vodě, oleji a mastnotě. Vytvořená vrstva **znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.**

Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), **žloutnutí, hnilobě a UV záření.** Vyznačuje se vysokou odolností proti stárnutí textilií. Vytváří neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. Všechny stopy znečištění a tekutin jakéhokoliv druhu stačí jednoduše otřít.

Ochrana **IG 777** zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně **šetří čas a náklady na čištění.** Vydrží 5 pracích cyklů, bez použití aviváže.

- **Dlouhodobá vynikající hydrofobní a oleofobní ochrana**
- **Vynikající prevence proti skvrnám, znečištění a UV**
- **Výrazně prodlužuje životnost a odolnost materiálů**
- **Vysoce zatížitelná a dlouhotrvající ochrana**
- **Bez zápachu**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

Technická tabulka

Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Škodlivost	Barva
1-2	3-6 hod.	Voda	Kapalina	Ne	Čirá
Spotřeba	Bod vzplanutí	Ochrana a separace proti			
15-18 m²/l	Ne	Vodě, oleji, hnilobě, nečistotám, skvrnám, UV záření			

Aplikace:

- Povrch musí být suchý, čistý a zbaven prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků pracích prostředků, aviváží a šamponů, atd.
- Povrch nejprve dokonale vyčistěte. Běžné znečištění vyčistěte produktem **IG 703**, odolné skvrny produktem **IG 707**
- **Aplikace je možná štětcem, válečkem, máčením, ručním aplikátorem nebo nízkotlakovým stříkáním. V případě aerosolu nastříkejte na povrch.**
- Aplikujte důkladně dvě vrstvy křížem, mokré do mokrého
- Nechte polymerizovat 3 až 6 hod, v závislosti na typu podkladu
- Ošetřený povrch čistěte produktem **IG 703**, zajistíte si dlouhotrvající ochranu

Balení: kapalina 5l a 20l

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést **TEST** na slučitelnost povrchové úpravy

WWW.IMPAGUARD.CZ

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS