

PROTISKLUZ

IG 992

PREVENTIVNÍ PROTISKLUZOVÁ OCHRANA
PRO DLAŽDICE, ŽULU, KERAMIKU,
KAMENINU, BARVY, ATD..

KONCENTRÁT NEVYTVÁŘÍ FILM

IG 992 je protiskluzová ochrana kluzkých ploch jako jsou dlaždice, žula, kamenina, keramika, glazura, různé barvené povrchy, atd.. Řeší rizika spojené s uklouznutím v důsledku vody na povrchu. Ošetřené povrchy pokryje ultratenká neviditelná vrstva s vynikající dlouhodobou účinností.

Hlavní oblast použití jsou minerální podklady, kde je riziko uklouznutí jako jsou aquaparky, wellness a sportovní zařízení, hotely, koupelny, toalety, šatny, školy, kuchyně, zdravotnictví, sanitární zařízení, potravinářský průmysl, veřejné budovy atd.. Samozřejmě jsou chodníky, pěší zóny, stanice MHD, nástupiště, vstupní a provozní haly,

Další oblast použití je v průmyslu s protiskluzovou ochranou vůči - proti oleji a jiným kluzkým kapalinám.

Ideální použití k ošetření povrchů, starších i nových.

- **Dlouhodobá vynikající protiskluzová ochrana**
- **Vynikající prevence proti uklouznutí a následným nehodám**
- **Rychlé zaschnutí**
- **Žádné složité stavební úpravy, za 60min hotovo !!!**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

Ochrana - aplikace

Doba aplikace se liší v závislosti na povaze a druhu podkladu a ředění koncentráту. Například glazovaný povrch je materiál pevný a kompaktní: produkt musí být koncentrovaný. Profesionální aplikační firma musí najít kompromis mezi ředěním a požadavkem na ochranu v závislosti na podkladu a na požadovaném konečném výsledku. **Doporučujeme začít s použitím 50% roztoku s vodou.**

Celý povrch musí být ošetřen, celá plocha musí být pokryta produktem. Pokud se produkt odpaří před koncem požadované reakční doby (např. vysoká teplota) je nutné přidat nový produkt.

Průměrná doba reakce při ředění 50 až 60% koncentráту ve vodě.

sanitární povrch : 10 až 45 minut

dlažby – obklady : 10 až 45 minut

kámen - minerály : 10 až 60 minut

V případě povrchu z dlaždic s vysokou vitifikací, může být doba expozice prodloužená nebo je potřeba opakovat aplikaci (vždy provést test!). Na citlivém povrchu z leštěné žuly nebo mramoru může produkt způsobit změnu povrchu v důsledku chemické krystalizace, přípravek musí být zředěn minimálně na 50% s vodou. Vždy si udělejte test.

Poznámka: Pokud protiskluzová vrstva není dostatečná, opakujte postup aplikace. Doba působení je závislá na charakteru, době a typu podkladu. To se také liší v závislosti na okolní teplotě. Nedoporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu a materiálu pod +5 ° C, nejlépe od +10 do 25°C.

Spotřeba produktu se pohybuje v závislosti na povrchu a jeho pórovitosti.

Průměrná spotřeba na litr výrobku (50% roztok) je 10-15 m².

Po důkladném opláchnutí je povrch deaktivován a může být ihned uveden do provozu. Pro následnou údržbu ploch je NUTNO použít čistících prostředků na:

Frekvenční mytí: IG 3090 ředění 1:30-50 s vodou

Mytí a odmašťování mastných a zolejovaných ploch: IG 2030 nebo 2050 ředění 1:20-50 s vodou

Mytí a odstraňování minerálních usazenin: IG 3090 ředění 1:10-30 s vodou

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k široké škále podkladů, doporučujeme vždy provedení předběžné zkoušky. Tím také budete moci předem určit kontaktní čas v závislosti na požadované síle protiskluzové ochrany. Ujistěte se, že povrch, který má být ošetřen, je v neustálém kontaktu s produktem po celou dobu aplikace. U některých lesklých ploch může chemicky dojít ke změně lesku. Proto doporučujeme provést test. V tomto případě musíte upravit buď ředění anebo snížení doby kontaktu (doporučujeme ředění). Na některých kamenech nebo minerálních površích se může na povrchu objevit suchý povlak (tvorba komplexních solí, expozice krystalů na povrchu, atd..). Vždy si udělejte test. Nepoužívejte na horké povrchy nebo na slunci. Chraňte před mrazem.

Technická tabulka

| Produkt | Počet vrstev | Spotřeba | Barva | Báze | Vzhled | Aplikační doba | PH | Hustota |
|---------|--------------|-------------------------|----------------------|------|----------|----------------|------|---------|
| IG 992 | 1 | 10-25 m ² /l | Čirá až světle žlutá | voda | kapalina | 30 až 60min. | = <1 | 1,28 |

Aplikace IG 992 :

Produkt je připraven k přímému použití, doporučujeme naředit 1:1 s vodou. Povrch musí být absolutně SUCHÝ, bez prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků minerálních usazenin, vodní rzi, atd.. **Povrch dokonale očistěte a připravte produktem IG 3090..**

Ruční aplikace: štětec, váleček, mop

Aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým stříkáním

Reakční doba určuje jeho sílu a účinnost vrstvy, když vyhovuje protiskluzová vrstva, důkladně opláchněte čistou vodou v dostatečném množství. Nesmí zůstat zbytky IG 992. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.



HF MARKET s.r.o.
Plešnice 25, 330 33

Tel.: 603 437 255
Fax.: 377 279 260