

OCHRANA PROTI GRAFFITI A TAGŮM, ŠPÍNĚ A ZNEČIŠTĚNÍ SEMI-PERMANENTNÍ OCHRANA MINERÁLNÍCH POVRCHŮ PROTI VODĚ

IG 115 je specificky vyvinutý jako okamžitá transparentní ochrana na vodní bázi proti graffiti a tagům, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch od znečištění a od nadměrné vlhkosti (ochrana proti vodě). Zabraňuje (ve většině případů) šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel použijte podle typu podkladu produkty z řady IMPASOL STRIPPER.

IG 115 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu s velice jednoduchým odstraňováním široké palety nežádoucích barev a lepidel na plochách i vnitřních.

- **Dlouhodobá vynikající ochrana**
- **Vysoká vydatnost 23-35m²/L, stříkáním 40m²/L**
- **Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním**
- **Optimální odpařování**
- **Aplikovatelný i citlivé a barvené povrchy**
- **Je velice účinný na širokou paletu produktů**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**
- **Bez ředidel – aqua báze**
- **100% biologicky odbouratelný**

■ Ochrana ve stavebním průmyslu

Dnešní stavební povrchy (minerální, silikátové, silikonové) jsou velmi nákladné. Jejich údržba je skoro stejně tak nákladná jako vlastní zhotovení. Jednoduchá a cenově dostupná ochrana nejen proti graffiti a tagům, ale zároveň i proti znečištění je dnes nutností.

■ Památky

Údržba památek je bezesporu velmi nákladná, s pomocí ochrany IG 115 dosáhneme velmi výrazného snížení nákladů na jejich údržbu a hlavně ochranu před poškozením.

■ Letáky a plakáty

Boj s nežádoucím vylepováním různých letáků je nekonečný, ale s ochranou IG 115, budete mít nedostižný náskok. Zajistíte si nepřilnavý povrch, na který bude velmi obtížné nalepit letáky.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Škodlivost
IG 115	2	48 h	aqua	viskózní kapalina	NEMÁ
Bod vzplanutí	Barva	Doba mezi vrstvy	Ochrana a separace proti		
NEMÁ	bílá	90 min.	Graffiti, tagům, vodě, nečistotám, lepidlům, mechům, řasám a plísním		

k

Aplikace IG 115 :

- Produkt je připraven k přímému použití - **Produkt neředit !**
- Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ musí mít neutrální PH (kyselé pH substrátu může způsobit zblednutí povrchu), doporučuje změření PH povrchu a jeho následnou úpravu produktem IG 250.
- **Ruční aplikace:** štětcem nebo válečkem
- **Aplikace postřikem:** nízkotlakovým stříkáním
- Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy !
- **Doba vytvrzování mezi 2 vrstvy:** 1,5 h při 20°C/50rh
- Suchý (zpolymerizovaný) film je po 48h při 20°C/50rh
- Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy
- **Odstranění graffiti a tagů:** dle podkladu nanést neředěný IG 230 nebo IMPASOL STRIPPER, nechat působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením s IMPASOL HCA. V případě potřeby postup opakovat.
- **Čištění:** dle podkladu použijte IG 230 nebo IG 250, nechat působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakovat
- **BALENÍ: 5, 20 a 200L**

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS