

DLOUHODOBÁ PERMANENTNÍ OCHRANA PROTI

GRAFFITI A TAGŮM

VYDRŽÍ AŽ 50X ODSTRANĚNÍ GRAFFITI

SNIŽUJE PŘILNAVOST LEPIDEL U LETÁKŮ

CHRÁNÍ POVRCH PŘED ZNEČIŠTĚNÍM A VLHKOSTÍ

IG 130 je vyroben na nosiči vodní báze disperze 2KPU jako dlouhodobá permanentní ochrana proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí /eliminuje savost podkladu/. Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Usnadňuje následné odstranění graffiti z povrchů. **Při odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel produktem IG 123 zůstává ochranný film i po několikanásobných (až 50-ti) odstraněních neporušen.**

Má vynikající permanentní efekt na stěnách. Použitelný na venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních, tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 135) je průhledný.

Ideální na:

- Matné, saténové a lesklé minerální podklady, fasádní nátěry
- Silikonové a silikátové barvy
- R.P.E., hrubé omítky s plastickým vzorem a hydroizolační nátěry
- Povrchy z PVC, panely dopravního značení, MHD zastávky
- Křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, cihly, minerální omítky, beton, dřevo a minerální barvy
- Dlouhodobá vynikající permanentní ochrana proti graffiti, tagům, znečištění a vlhkosti
- Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
- Životnost ochranného filmu - až 50 odstranění
- Optimální odpařování
- Aplikovatelný i na citlivé a barvené povrchy
- Velice účinný na širokou paletu produktů
- Vysoká vydatnost 150g/m², postřikem 100g/m²
- Jednoduchá a snadná aplikace
- 100% biologicky odbouratelný

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

impaguard.cz



Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Spotřeba
IG 130	2	8 h	aqua	viskózní kapalina	100-150g/m ²
Bod vzplanutí	Barva	Doba mezi vrstvy	Ochrana a separace proti		
NEMÁ	průsvitná	60-120 min.	Graffiti, tagům, vodě, nečistotám, lepidlům, mechům, řasám a plísním		

DŮLEŽITÉ: Před aplikací IG 130 musí být povrch suchý a barvy vytvrzené:

3 dny - barvy na vodní bázi

8 až 10 dní - barvy na bázi rozpouštědel

28 dnů - SPECIÁLNÍ nátěry

Aplikace:

Před aplikací na hrubých nenatřených podkladech je třeba povrch nejdříve ošetřit přípravkem IG 120 Primer, který brání vzniku vlhkého vzhledu a zpevňuje podklad. Podle typu povrchu zvolte matné nebo lesklé provedení přípravku. Pryskyřici smíchejte s tužidlem tak, aby vznikla homogenní směs (pryskyřice 81 %, tužidlo 19 %). **Takto připravená směs je použitelná nejdéle 3 hodiny.** Malířskou štětkou nebo válečkem naneste jednu vrstvu na očištěný SUCHÝ povrch, zbavený prachu a jiných usazenin. Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru! Pro dokonalé spojení první a druhé ochranné vrstvy je důležité, aby nedošlo ke kompletní polymeraci první vrstvy. Druhá vrstva se nanáší 1-2 hodiny po nanesení první vrstvy, tj. v době, kdy je ještě první vrstva lepkavá. Nátěr začne získávat své ochranné vlastnosti po 72 hodinách schnutí a tyto vlastnosti se každým dalším dnem zlepšují (pokud je to možné, chraňte během této doby ošetřené plochy od graffiti). Ošetřený povrch nesnese po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy déšť, práce proto provádějte se zřetelem na vývoj počasí. Minimální teplota pro aplikaci přípravku je +5°C. Doba schnutí je 8 hodin při 20°C.

- **Přímé použití bez přípravku IG 120 Primer (v závislosti na testech)** - na nátěry (akrylátové, silikátové, adt.), voděodolné nátěry (silikonové), některé epoxidové barvy (v tomto případě zkontrolujte přilnavost).

- **Použití s přípravkem IG 120 Primer (v závislosti na testech)** - na křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, cihly, minerální omítky, beton, dřevo (ošetřené, surové) a minerální barvy. Nejprve použijte jednu nebo dvě vrstvy IG 120 (podle pórovitosti povrchu), aby došlo ke zpevnění podkladu a zabránilo se změnám materiálu (mokry vzhled, změna barvy nebo lesku, atd.).

- **Použití na nesavých materiálech** (dlažba, obklady, kameniny, atd.) - před použitím zkontrolujte přilnavost IG 130, případně aplikujte IG 120 Primer.

- **Použití na plastech** – nejdříve otestujte případnou estetickou změnu.

Aplikace odstranění graffiti:

Aplikujte IG 123 pomocí houbičky nebo štětce s měkkým vlasem. Nechte působit cca 1 min (než se graffiti rozruší) a opláchněte vodou. Poté setřete tkaninou z povrchu zbytky graffiti, včetně pigmentů. Tento postup opakujte až do úplného odstranění graffiti. Na závěr povrch osušte měkkou tkaninou.

Aplikace odstranění ochrany IG 130:

Kontaktujte naši firmu pro konkrétní aplikaci, aby nedošlo k poškození povrchu.

Balení: SET 5L