

DLOUHODOBÁ PERMANENTNÍ OCHRANA PROTI

GRAFFITI A TAGŮM

VYDRŽÍ AŽ 55x ODSTRANĚNÍ GRAFFITI

SNIŽUJE PŘILNAVOST LEPIDEL U LETÁKŮ

CHRÁNÍ POVRCH PŘED ZNEČIŠTĚNÍM A VLHKOSTÍ

IG 140 je na solventní bázi 2KPU, zajišťuje vynikající odolnost ošetřených povrchů proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků, je odolný vůči opakovanému působení rozpouštědel. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí /zamezuje pronikání vody a vlhkosti do podkladu/. Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Usnadňuje následné odstranění graffiti z povrchů. **Při odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel produktem IG 123 zůstává ochranný film i po několikanásobných (až 55-ti) odstraněních neporušen.** (V případě přetrvávajících barevných spekter použijte IG 111 nebo IG 112 odbarvovač. Nechte pracovat do zmizení barevného spektra, poté opláchněte).

IG 140 má vynikající permanentní efekt na stěnách. Je vyráběn jako bezbarvý, pastelové odstíny se získají tónováním základní barvy. Nátěr může mít saténový nebo lesklý vzhled (IG 145). Lze ho použít i na akrylátové, alkydové, silikonové a silikátové fasádní nátěry /jelikož je na rozpouštědlové bázi, lépe přilne na silikonovém nátěru než IG 130/. V těchto případech je však nezbytné před nanesením samotné ochrany použití nátěru **IG 120 PRIMER**, který zamezí reakci původní fasádní barvy s ochrannou vrstvou **IG 140** a znemožní odlepení fasádního nátěru. Při použití **IG 140** na hrubý, porézní nebo nenatřený podklad doporučujeme nanést jednu nebo dvě vrstvy nátěru **IG 120**, čímž se zamezí tomu, aby povrch působil vlhkým dojmem.

Ideální na:

- Matné, saténové a lesklé minerální podklady fasádní nátěry
- Silikonové a silikátové barvy
- R.P.E., hrubé omítky s plastickým vzorem a hydroizolační nátěry
- Křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, cement, cihly, minerální omítky, beton, dřevo a minerální barvy
- Dlouhodobá vynikající permanentní ochrana proti graffiti, tagům, znečištění a vlhkosti
- Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
- Životnost ochranného filmu - až 55 odstranění graffiti
- Optimální odpařování
- Aplikovatelný i na citlivé a barvené povrchy
- Velice účinný na širokou paletu produktů
- Vysoká vydatnost 125g/m², postřikem 100g/m²
- Jednoduchá a snadná aplikace
- 100% biologicky odbouratelný

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

impaguard.cz



Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Spotřeba
IG 140	1-2	8 h	rozpouštědlo	viskózní kapalina	100-125g/m ²
Bod vzplanutí	Barva	Doba mezi vrstvy	Ochrana a separace proti		
NEMÁ	průsvitná	60-120 min.	Graffiti, tagům, vodě, nečistotám, lepidlům, mechům, řasám a plísním		

Aplikace:

Před aplikací na hrubých nenatřených podkladech je třeba povrch nejdříve ošetřit přípravkem IG 120 Primer, který brání vzniku vlhkého vzhledu a zpevňuje podklad. Podle typu povrchu zvolte matné nebo lesklé (IG 145) provedení přípravku. Pryskyřici smíchejte s tužidlem tak, aby vznikla homogenní směs (pryskyřice 80 %, tužidlo 20 %). **Takto připravená směs je použitelná nejdéle 8-10 hodin při 20°C.** Před samotným použitím nechte směs odležet alespoň 15 minut, aby nedošlo k tvorbě bublin v nátěru. Malířskou štětkou nebo válečkem (s vlasem 18 mm) naneste ve 24hodinovém intervalu 2 vrstvy nátěru na očištěný SUCHÝ povrch, zbavený prachu a jiných usazenin. Doporučujeme provádění aplikace dvěma pracovníky – **jeden k nanášení směsi válečkem a druhý k pečlivému roztírání (bez namáčení)** naneseného nátěru do slabé rovnoměrné vrstvy stejným typem válečku. Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru!

Neaplikujte při teplotách nižších než 10°C a vlhkosti vyšší než 80 %.

Během prvních 8 hodin musí být nátěr chráněn před deštěm, práce proto provádějte se zřetelem na vývoj počasí. Film získá své ochranné vlastnosti 72 hodin po aplikaci.

Maximální doba mezi aplikací dvou vrstev nesmí být více než 48 hodin. Pokud je tato doba překročena, je třeba již nanesenou vrstvu odstranit. Doba schnutí je 8 hodin při 20°C.

- **Přímé použití bez přípravku IG 120 Primer (v závislosti na testech)** - na nátěry (akrylátové, silikátové, adt.), voděodolné nátěry (silikonové), některé epoxidové barvy (v tomto případě zkontrolujte přilnavost).

- **Použití s přípravkem IG 120 Primer (v závislosti na testech)** - na křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, cihly, minerální omítky, beton, dřevo (ošetřené, surové) a minerální barvy. Nejprve použijte jednu nebo dvě vrstvy IG 120 (podle pórovitosti povrchu), aby došlo ke zpevnění podkladu a zabránilo se změnám materiálu (mokrý vzhled, změna barvy nebo lesku, atd.).

- **Použití na nesavých materiálech** (dlažba, obklady, kameniny, atd.) - před použitím zkontrolujte přilnavost IG 140, případně aplikujte IG 120 Primer.

Aplikace odstranění graffiti:

Aplikujte IG 123 pomocí houbičky nebo štětce s měkkým vlasem. Nechte působit cca 1 min (než se graffiti rozruší) a opláchněte vodou. Poté setřete tkaninou z povrchu zbytky graffiti, včetně pigmentů. Tento postup opakujte až do úplného odstranění graffiti. Na závěr povrch osušte měkkou tkaninou.

Aplikace odstranění ochrany IG 140:

Kontaktujte naši firmu pro konkrétní aplikaci, aby nedošlo k poškození povrchu. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.

Balení: set 5l