

PERZISTENTNÍ OTĚRUODOLNÁ HYDROFOBNI A OLEOFOBNI OCHRANA DŘEVA ANTIGRAFFITI OCHRANA

IG 665 je specificky vyvinut jako dvoukomponentní hydrofobní a oleofobní ochrana dřeva a současně preventivní ochrana dřeva proti hnilobě a šedivění. Na bázi fluoropolymerů vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění /včetně agresivního/, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

IG 665 zároveň chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), žloutnutí, oxidaci a UV záření. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Vytvořený neviditelný film nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu a na rozdíl od ostatních hydro ochran umožňuje dřevu dýchat.

Produkt je vhodný pro většinu druhů dřeva, jak v interiéru, tak i v exteriéru. Ideální na teak a tvrdá dřeva. Určen speciálně pro ochranu hran, drážek, zářezů, aby bylo zabráněno infiltraci vody a nečistot.

- **Dlouhodobá vynikající hydrofobní/oleofobní ochrana**
- **Preventivní protihnilobní ochrana dřeva**
- **Vynikající ochrana proti znečištění, mechům, plísním a UV záření**
- **Vysoká odolnost a životnost ošetřeného dřeva**
- **Vysoce otěruodolná ochrana**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

■ Ochrana dřeva

Pokud není dřevo kvalitně a dostatečně ochráněno, velmi rychle podléhá zkáze. Produkt IG 665 chrání dřevo v širokém spektru, i před graffiti a navíc dá výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Jedinou aplikací chrání proti vodě, oleji, mastnotám, znečištění, UV záření, zežloutnutí, hnilobě, atmosférických vlivům (dešti, mrazu, sněhu, atd.), usazování vápenatých a minerálních povlaků. Velmi dobře chrání před vsáknutím moči zvířat.

■ Ochrana dřeva ve stavebním průmyslu

Moderní stavební dřevěné povrchy jsou velmi nákladné, proto je údržba a hlavně preventivní ochrana velmi důležitá a hlavně specifická. Jednoduchá širokospektrá a přitom cenově dostupná ochrana je dnes nutností. IG 665 výrazně snižuje finanční náklady, jelikož díky ochraně dochází k výraznému snížení frekvence následného čištění a tím i nákladů na práci.

Technická tabulka

Produkt	Počet vrstev	Spotřeba	Báze	Vzhled	Doba polymerizace
IG 665	2	8-10 m ² /l	solvent	kapalina	Min 20 minut
Bod vzplanutí	Barva	Ochrana a separace proti			
<21°C	Průsvitná cihlová	Vodě, oleji, hnilobě, nečistotám, mechům, minerálním usazeninám			

Aplikace IG 665:

- Nalijte složku B do nádoby s obsahem složky A. Poměr míchání je 11/A/ :1 /B/. Smíchejte ručně nebo pomocí míchacího zařízení na homogenní směs (nemíchat rychle a silně, NESMÍ zpěnit). Poté je produkt připraven k přímému použití.
 - **Produkt neředit!**
 - Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a zároveň důkladně odmaštěný produktem **IG 603**, s minimální povrchovou teplotou 10°C.
 - **Ruční aplikace:** štětec, váleček /nesmí vzniknout bublinky/
 - **Aplikace postřikem:** nízkotlakové stříkání, středotlakové Airless
 - **Aplikujte dvě vrstvy křížem, mokré do mokrého. Druhou vrstvu naneste těsně po odpaření rozpouštědla z první vrstvy, ještě před polymerizací! Poté nechte 3 hodiny schnout.**
 - **Doba schnutí při 20°C/50rh:**
 - Nelepivý povrch /proti přilnutí prachu/: 20 minut - 2 hodiny,
 - Suchý na dotyk: 6 - 8 hodin
 - Vytvrzený, zpolymerizovaný: 48 - 72 hodin.
 - Ošetřený povrch čistěte produktem **IG 603**, čímž bude zajištěna dlouhotrvající ochrana
 - Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy
- Balení:** sada 5L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS

www.impaguard.cz